GETILAN GPE/400 G

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	XLPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GETILAN علامت تجاری پلی‌اتیلن شبکه‌ای شده ما است. GETILAN GPE/400 G یک ترکیب شبکه‌ای شونده شیمیایی با چگالی متوسط برای عایق برق است که برای G7 نیز مناسب است. این یک پلی‌اتیلن پیوندی مناسب است که قادر به واکنش در حضور رطوبت و یک کاتالیزور است. معمولاً کاتالیزور نوع MAC/202 یا MAC/203 خود را پیشنهاد می‌کنیم (مناسب برای دمای اکستروژن کمتر از 215/220 درجه سانتیگراد). واکنش بین پیوند و کاتالیزور: این دو پلی‌اتیلن، که جداگانه نگهداری می‌شوند، باید قبل از شروع اکستروژن با نسبت زیر مخلوط شوند: GRAFTING/CATALYST 94/6
دارای گواهینامه: IEC 60502-1 XLPE, EPR/HEPR,CEI 2011 G7,HD 22-1 EI7

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند	-	-
کاربردها	غلاف کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	CEI 2011 G7 HD 22.1 EI7 IEC 60502-1	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.925 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
نرخ جذب آب	g/m²	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترموست		-	IEC 60811
	30 %	-	IEC 60811
	-5.0 %	-	IEC 60811

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای کلگی (Head Temperature)	210 C°	410.0 F°	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	175 C°	347.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	190 C°	374.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	200 C°	392.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	225 C°	437.0 F°	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 18.0	psi 2610.68	IEC 60811
کرنش کششی	% 360	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا		-	IEC 60811
	% 9.0	-	IEC 60811
	% 5.0	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا		-	IEC 60811
	% 3.0-	-	IEC 60811
	% 2.0-	-	IEC 60811

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+16 ohms·cm	-	BS 6622

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.