GETILAN GPE/400 M

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	XLPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GETILAN علامت تجاری پلی‌اتیلن شبکه‌ای شده ما است. GETILAN GPE/400 M یک ترکیب شبکه‌ای شونده شیمیایی با چگالی متوسط برای عایق کابل برق ولتاژ متوسط است. این یک پلی‌اتیلن پیوندی مناسب است که قادر به واکنش در حضور رطوبت و یک کاتالیزور است. ما معمولاً کاتالیزور نوع MAC/100 خود را پیشنهاد می‌کنیم. در صورت نیاز به عملکرد ضد مس و ضد پیری، نوع MAC/ SCU-100 (کاتالیزور ویژه) خود را پیشنهاد می‌کنیم. واکنش بین پیوند و کاتالیزور: این دو ترکیب، که جداگانه نگهداری می‌شوند، باید قبل از شروع اکستروژن با نسبت زیر مخلوط شوند: GRAFTING/ CATALYST 95/5

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند	-	-
کاربردها	غلاف کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	IEC 60502	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.932 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	58	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	20.0 MPa	2900.76 psi	IEC 60811
کرنش کششی	430 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا		-	ISO 188
	10 %	-	ISO 188
	8.0 %	-	ISO 188
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا		-	ISO 188
	-18 %	-	ISO 188
	-10 %	-	ISO 188

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترموست		-	IEC 60811
	50 %	-	IEC 60811
	-5.0 %	-	IEC 60811

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			BS 6622

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	170 °C	338.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	185 °C	365.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	195 °C	383.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	205 °C	401.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	215 °C	419.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	225 °C	437.0 °F	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.