GETILAN GPE/400 XT2

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	XLPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GETILAN علامت تجاری پلی‌اتیلن شبکه‌ای شده ما است. GETILAN GPE/400-D GRAFTING یک ترکیب شبکه‌ای شونده شیمیایی با چگالی متوسط برای عایق و روکش کابل‌های برق ولتاژ پایین است. این یک پلی‌اتیلن پیوندی مناسب است که قادر به واکنش در حضور رطوبت و کاتالیزور است. ما معمولاً نوع MAC/100 یا MAC/202 مقاوم در برابر مس قرمز خود را پیشنهاد می‌کنیم. واکنش بین پیوند و کاتالیزور: این دو پلی‌اتیلن، که جداگانه نگهداری می‌شوند، باید قبل از شروع اکستروژن با نسبت زیر مخلوط شوند: GRAFTING/CATALYST 95/5 دارای گواهینامه: IEC 502 XLPE, CEI G7 2011

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند چگالی متوسط	- -	- -
کاربردها	عایق ولتاژ پایین غلاف کابل غلاف کابل	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	CEI 2011 G7 IEC 60502	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.930 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
جذب آب	0.60 %	-	IEC 60811

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	18.0 MPa	2610.68 psi	IEC 60811
کرنش کششی	430 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا		-	IEC 60811
	10 %	-	IEC 60811
	12 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا		-	IEC 60811
	-5.0 %	-	IEC 60811
	-17 %	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترموست	%	-	IEC 60811

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	BS 6622

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 170	F° 338.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 180	F° 356.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 190	F° 374.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 200	F° 392.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 210	F° 410.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.