GETILAN GPE/409 AFM

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	XLPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GETILAN علامت تجاری پلی اتیلن شبکه ای شده ما است. GETILAN GPE/409 AFM یک ترکیب مقاوم در برابر شعله، بدون هالوژن، با دود کم و سمیت کم و شبکه ای شده شیمیایی برای عایق و روکش است. این یک پلی اتیلن پیوندی مناسب است که قادر به واکنش در حضور رطوبت و یک کاتالیزور است. ما معمولاً کاتالیزور نوع MAC/100 PSF را پیشنهاد می کنیم. در مواردی که عملکردهای ضد پیری و ضد مس مورد نیاز است، نوع MAC/203 یا MAC/203 HSL (کمتر در واکنش) را پیشنهاد می کنیم. واکنش بین پیوند و کاتالیزور: این دو ترکیب که به طور جداگانه نگهداری می شوند، باید قبل از شروع اکستروژن با نسبت زیر مخلوط شوند: پیوند/کاتالیزور 97/3

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند بدون هالوژن خود خاموش شونده	- - -	- - -
کاربردها	غلاف کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	CEI 2011 G10 VDE 0207 2XI1	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.24 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
نرخ جذب آب	8.00 g/m²	0.001638 lb/ft²	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترموست		-	IEC 60811
	30 %	-	IEC 60811
	0.0 %	-	IEC 60811

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	0	-	IEC 60754-1
گازهای خورنده در گاز دودکش		-	IEC 60754-2
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	BS 6622
شاخص اکسیژن	25 %	-	ASTM D2863

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	14.0 MPa	2030.53 psi	IEC 60811
کرنش کششی	230 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 8.0	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	% 16-	-	IEC 60811

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 150	F° 302.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 170	F° 338.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 180	F° 356.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 195	F° 383.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 205	F° 401.0	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.