DuraSurf™ 2001 DuraJet

تولیدکننده	Crown Plastics	**دسته بندی**	UHMWPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuraSurf™ 2001 DuraJet به عنوان جایگزینی برای فرمول‌های پرهزینه و غیر بادوام با کربن بالا، جایگزینی مشکی‌تر و سریع‌تر برای پایه مشکی استاندارد ما ارائه می‌دهد، بدون اینکه از دوام آن کاسته شود. کربن با درجه بسیار بالا همچنین از "نشت" به رنگ‌های دیگر در پایه‌های دایکات جلوگیری می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم	-	-
کاربردها	چاپ سیلک	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	قطعات پیش‌فرم شده	-	-
روش فرآیند	سینترینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	Internal Method
	% 6.4	-	-
	% 3.1	-	-
وزن مولکولی متوسط		-	-
	g/mol	-	-
	3250000 g/mol	-	ASTM D4020
بلورینگی (Crystallinity)	% 50	-	DSC

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر سایش	0.570	-	-
مدول کششی	720 MPa	104427.36 psi	ASTM D638, ISO 527-2
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پاسخ حرارتی		-	Internal Method
	%	-	-
	%	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	2.0E-4 cm/cm/°C	-	ASTM D696

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.