DuraSurf™ 2001

تولیدکننده	Crown Plastics	**دسته بندی**	UHMWPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

از سال 1991، محصول استاندارد ما به استاندارد صنعت برای مواد پایه تف‌جوشی شده تبدیل شده است. در آن زمان، تقریباً هر اسنوبوردی که در آمریکای شمالی با استفاده از پایه تف‌جوشی شده چاپ شده با صفحه تولید شده است، با DuraSurf™ 2001 ساخته شده است. DuraSurf™ 2001 به عنوان رهبر و نیروی محرکه پدیده پایه رنگی، در حال حاضر در بیش از 130 رنگ Pantone در دسترس است، با قابلیت تطبیق کامل رنگ Pantone از جمله فلورسنت‌ها و متالیک‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چاپ سیلک	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
روش فرآیند	سینترینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.0 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	Internal Method
	% 7.0	-	-
	% 2.7	-	-
وزن مولکولی متوسط		-	-
	g/mol 6500000	-	-
	g/mol 4400000	-	ASTM D4020
بلورینگی (Crystallinity)	% 53	-	DSC

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر سایش	0.588	-	-
مدول کششی	MPa 680	psi 98625.84	ASTM D638, ISO 527-2
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پاسخ حرارتی		-	Internal Method
	%	-	-
	%	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	2.0E-4 cm/cm/°C	-	ASTM D696

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.