DuraSurf™ 4001

تولیدکننده	Crown Plastics	**دسته بندی**	UHMWPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuraSurf™ 4001، نسخه با وزن مولکولی بالاتر از محصول استاندارد ما، دوام از قبل بهترین در صنعت را به سطح بالاتری می‌برد. بدون شک سخت‌ترین ماده روی تپه، DS4001 انتخاب شدیدترین سوارکاران است! DuraSurf™ 4001 به عنوان رهبر و نیروی محرکه پدیده پایه رنگی، در حال حاضر در بیش از 130 رنگ Pantone در دسترس است، با قابلیت تطبیق کامل رنگ Pantone از جمله فلورسنت‌ها و متالیک‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم وزن مولکولی بالا	- -	- -
کاربردها	چاپ سیلک	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
روش فرآیند	سینترینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm³	-	ASTM D1505

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	Internal Method
	8.1 %	-	-
	0.20- %	-	-
وزن مولکولی متوسط		-	-
	8100000 g/mol	-	-
	5400000 g/mol	-	ASTM D4020
بلورینگی (Crystallinity)	53 %	-	DSC

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر سایش	0.586 to 0.591	-	-
مدول کششی	680 MPa	98625.84 psi	ASTM D638, ISO 527-2
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پاسخ حرارتی		-	Internal Method
	%	-	-
	%	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	2.0E-4 cm/cm/°C	-	ASTM D696

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.