X-Pro PP 2230

تولیدکننده	CTC Plastics, LLC	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CTC Plastics رزین هایی تا 99٪ بازیافت شده تولید می کند که آنها را به جایگزینی کم هزینه تر برای رزین های بکر تبدیل می کند، در حالی که کیفیت و قابلیت پردازش قابل مقایسه را حفظ می کند. مشتریان می توانند رزین ها را مستقیماً برای مطابقت با مشخصات خریداری کنند یا از CTC Plastics درخواست کنند تا یک رزین سفارشی از یکی از دو مرکز ما ایجاد کند. رزین های ما بسته به نیازهای ترکیب، در هر دسته سفارشی می شوند. فرمول های مختلف می توانند استحکام، دوام یا انعطاف پذیری را افزایش دهند. با آزمایشگاه دارای گواهی در محل، ما قادریم ترکیب را دقیقاً مطابق با نیازهای شما شخصی سازی کنیم. رزین های بازیافتی هزینه ها را کاهش می دهند، مشخصات دقیق شما را برآورده می کنند و وابستگی به نفت خارجی را بیش از 10 میلیون گالن در سال کاهش می دهند. توضیحات: کوپلیمر پلی پروپیلن با کاربرد عمومی و جریان متوسط کاربردها: کاربرد عمومی صنعتی، لوازم خانگی ساخت و ساز رنگ: مشکی با کاربرد عمومی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر سیالیت متوسط عمومی	- - -	- - -
کاربردها	کاربرد صنعتی کالاهای خانگی زمینه کاربرد معماری	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	عمومی	-	-
	زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 13.8	psi 2001.52	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 689	psi 99931.18	ASTM D790, ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 80	ft·lb/in 1.5	ISO 180, ASTM D256

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 82.2	F° 179.96	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای نازل	C°	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	C°	-	-
فشار تزریق	MPa	-	-
تناژ گیره	kN/cm²	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.