X-Pro PP 4212

تولیدکننده	CTC Plastics, LLC	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CTC Plastics رزین‌هایی تا 99٪ بازیافت شده تولید می‌کند که آنها را به یک جایگزین کم‌هزینه‌تر برای رزین‌های بکر تبدیل می‌کند، در حالی که کیفیت و قابلیت پردازش قابل مقایسه را حفظ می‌کند. مشتریان می‌توانند رزین‌ها را مستقیماً برای مطابقت با مشخصات خریداری کنند یا از CTC Plastics درخواست کنند تا یک رزین سفارشی از هر یک از دو مرکز ما ایجاد کند. رزین‌های ما بسته به نیازهای ترکیبی در هر دسته سفارشی می‌شوند. فرمول‌های مختلف می‌توانند استحکام، دوام یا انعطاف‌پذیری را افزایش دهند. با آزمایشگاه دارای گواهینامه در محل، ما قادر به شخصی‌سازی ترکیب مطابق با نیازهای دقیق شما هستیم. رزین‌های بازیافتی هزینه را کاهش می‌دهند، مشخصات دقیق شما را برآورده می‌کنند و وابستگی به نفت خارجی را بیش از 10 میلیون گالن در سال کاهش می‌دهند. شرح: پلی پروپیلن کوپلیمر، کاربرد عمومی، جریان متوسط کاربردها: صنعتی، لوازم خانگی، ساخت و ساز با کاربرد عمومی رنگ: مشکی با کاربرد عمومی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر سیالیت متوسط عمومی	- - -	- - -
کاربردها	کاربرد صنعتی کالاهای خانگی زمینه کاربرد معماری	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	عمومی	-	-
	زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 13.8	psi 2001.52	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 689	psi 99931.18	ASTM D790, ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 80	ft·lb/in 1.5	ISO 180, ASTM D256

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 82.2	F° 179.96	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای نازل	C°	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	C°	-	-
فشار تزریق	MPa	-	-
تناژ گیره	kN/cm²	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.