Nylene® 2403 HSSP BK

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمر نایلون با ویسکوزیته بالا با مقاومت ضربه ای و انعطاف پذیری بالا. بهینه سازی شده با استحکام مذاب خوب برای سرعت خط بالا در مقاطع دیواره نازک. HSSP BK 2403 یکی از خانواده گریدهایی است که به طور خاص برای صنعت لوله های خرطومی طراحی شده است، اما می تواند برای اکستروژن های دیگر و برخی از قطعات قالب گیری شده نیز استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر انعطاف‌پذیری خوب مقاومت خوب در برابر ضربه مقاومت ذوب خوب ویسکوزیته بالا	- - - - -	- - - - -
کاربردها	لوله‌کشی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.07 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	41.0 MPa	5946.56 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	130 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	150 J/m	2.81 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	39.0 C°	102.2 F°	ASTM D648
دمای ذوب پیک	246 C°	474.8 F°	ASTM D3418

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.