# Nylene® 2415 HSSP BK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Custom Resins Group | **دسته بندی** | Nylon 6 |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

کوپلیمر نایلون با ویسکوزیته بالا با مقاومت در برابر ضربه بالا و انعطاف پذیری عالی. بهینه شده با استحکام مذاب خوب برای سرعت خط بالا در مقاطع دیواره نازک. HSSP BK 2415 یکی از خانواده گرید هایی است که به طور خاص برای لوله های خرطومی مورد استفاده در صنعت خودرو و برق طراحی شده است، اما می تواند برای سایر اکستروژن ها و برخی از قطعات قالب گیری شده نیز استفاده شود.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر | - | - |
| | انعطاف‌پذیری خوب | - | - |
| | مقاومت ذوب خوب | - | - |
| | مقاومت ضربه بالا | - | - |
| | ویسکوزیته بالا | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی | - | - |
| | کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی | - | - |
| | لوله‌کشی | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.08 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 41.0 MPa | 5946.56 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 190 % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 793 MPa | 115015.13 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 400 J/m | 7.49 ft·lb/in | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای ذوب پیک** | 215 C° | 419.0 F° | ASTM D3418 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.