Nylene® 323 HS

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمر نایلون 6 تثبیت شده در برابر حرارت برای اکستروژن و قالب گیری تزریقی. علاوه بر مقاومت در برابر حرارت و مواد شیمیایی رزین های نایلون 6، انعطاف پذیری و مقاومت در برابر ضربه عالی را نشان می دهد. مناسب برای لوله های انعطاف پذیر و اکستروژن های قالب گیری شده و همچنین کاربردهای قالب گیری که نیاز به حداکثر انعطاف پذیری از یک رزین نوع نایلون دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب انعطاف‌پذیری خوب مقاومت خوب در برابر ضربه پایداری حرارتی	- - - -	- - - -
کاربردها	روکش‌گذاری لوله‌کشی	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.10 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	55.2 MPa	8006.1 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	320 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	517 MPa	74984.65 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	530 J/m	9.93 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	55.0 C°	131.0 F°	ASTM D648
دمای ذوب پیک	210 C°	410.0 F°	ASTM D3418

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.