Nylene® 406F

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین فرموله شده برای مطابقت با مقررات FDA 21CFR 177.1500 برای کاربردهای تماس با مواد غذایی، و استاندارد ANSI/NSF 14 رزین قالب گیری سریع چرخه و با کاربرد عمومی آغازگرهای تبلور، چرخه های قالب گیری سریع را از طریق تنظیم سریع ذوب فراهم می کنند قطعات قالب گیری شده از 406F پایداری ابعادی بهتری در تعادل رطوبت نسبت به قطعات قالب گیری شده از نایلون معمولی دارند

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع قابل قبول برای تماس با غذا عمومی (هدف) پایداری ابعادی خوب	- - - -	- - - -
کاربردها	عمومی (هدف)	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1500 NSF 14	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.13 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	75.2 MPa	10906.86 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	25 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2760 MPa	400304.88 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	43 J/m	0.8054 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	182 C°	359.6 F°	-
	71.1 C°	159.98 F°	-
دمای ذوب پیک	216 C°	420.8 F°	ASTM D3418

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.