Nylene® 603

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین مونومر باقیمانده بالا و پلاستیکی شده، طراحی شده برای کاربردهای اکستروژن که نیاز به انعطاف پذیری عالی، استحکام بالا و مقاومت در برابر سایش خوب دارند. کاربردها شامل لوله های انعطاف پذیر، روکش کابل و اکستروژن تک رشته ای مانند نخ ماهیگیری و تور، نخ خیاطی و نخ بافندگی است. شرایط پردازش بهینه باید دمای ذوب تقریباً 450 درجه فارنهایت را در دای فراهم کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش انعطاف‌پذیری خوب استحکام بالا	- - -	- - -
کاربردها	پوشش کابل تک‌فیلامنت‌ها توری لوله‌کشی	- - - -	- - - -
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.14 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	88.3 MPa	12806.86 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	250 %	-	ASTM D638
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	190 J/m	3.56 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	168 C°	334.4 F°	-
	71.1 C°	159.98 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	232 C°	449.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.