Nylene® 607

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین اکستروژن با ویسکوزیته بسیار بالا که دارای ویسکوزیته نسبی ASTM 800 است. استحکام ساختاری، دوام و خواص فیزیکی عالی. استحکام مذاب خوب و خواص کشش خوب که کنترل ابعادی را برای اکستروژن لوله، تیوب، فیلم و ورق افزایش می دهد. به ویژه برای اکستروژن دال ضخیم، استوک میله بزرگ و پروفیل های پیچیده بزرگ توصیه می شود. شرایط پردازش بهینه باید دمای مذاب 550 - 575 درجه فارنهایت در قالب را مجاز کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	ویسکوزیته فوق‌العاده بالا	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	اسلب‌های فشرده	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	میله‌ها	-	-
	ورق	-	-
	لوله‌کشی	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن لوله	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.14 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	84.8 MPa	12299.22 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	210 %	-	ASTM D638
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	48 J/m	0.899 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	186 C°	366.8 F°	-
	65.0 C°	149.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	288 to 302 °C	550.4 - 575.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.