Nylene® 615 C

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلیمر نایلون 6 طراحی شده برای استفاده در پوشش اکستروژن و فیلم ریخته گری و دمیده شده. مقاومت عالی در برابر گریس، چقرمگی و مقاومت در برابر سایش. فیلم های ساخته شده از Nylene® 615 C دارای خواص سد در برابر اکسیژن و عطر معمولی نایلون 6 هستند. مطابق با الزامات 21 CFR 177.1500 برای تماس با مواد غذایی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
کاربردها	فیلم ریخته‌گری کاربردهای پوشش فیلم	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1500	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده فیلم ریخته‌گری پوشش اکستروژن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.13 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.70 g/cm³	-	-
عدد ویسکوزیته	184 cm³/g	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	220 C°	428.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.