Nylene® 615 NP

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلیمر نایلون 6 طراحی شده برای استفاده در اکستروژن لوله و فیلم برای استفاده در بسته بندی مواد غذایی. استحکام مذاب بالا برای حفظ شکل. مانند اکثر PA6، Nylene 615 NP دارای مقاومت عالی در برابر گریس، چقرمگی و مقاومت در برابر سایش است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت ذوب خوب سختی خوب مقاوم در برابر چربی	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی غذا لوله‌کشی	- - -	- - -
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.13 g/cm³	-	ASTM D792
عدد ویسکوزیته	250 cm³/g	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش (Stress)	34.8 m²/kg	-	ASTM D638
نفوذپذیری اکسیژن	3.1	-	-
استحکام پارگی Elmendorf	21.2 kN/m	-	ASTM D789
مدول سکانت	648 MPa	93984.62 psi	ASTM D882
استحکام کششی	68.9 MPa	9993.12 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	300 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	220 C°	428.0 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.