Nylene® 615

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

نایلون 6 درجه اکستروژن مناسب برای پوشش و کاربردهای اکستروژن مشترک فیلم. پایداری و استحکام مذاب عالی. مقاومت عالی در برابر گریس، چقرمگی، مقاومت در برابر سایش و بوهای غذا را جذب نمی کند. مطابق با الزامات مقررات FDA 21 CFR 177,1500 برای تماس مستقیم با مواد غذایی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت ذوب خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاوم در برابر چربی	-	-
	پایداری ذوب بالا	-	-
	انتقال بوی پایین	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1500	-	-
	رتبه نامشخص NSF	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-
	اکستروژن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پوشش اکستروژن اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	652 MPa	94564.78 psi	ASTM D882
استحکام کششی		- 37.8 MPa 59.6 MPa	ASTM D882 - -
ازدیاد طول کششی	290 %	-	ASTM D882
استحکام پارگی Elmendorf	21.6 kN/m	-	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	216 C°	420.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.