Nylene® 7250C HS

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	شیشه/سرامیک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ماده قالب گیری تزریقی نایلون 6 تقویت شده با الیاف شیشه و سرامیک. طراحی شده برای ارائه پایداری ابعادی بالا، سفتی بسیار بالا و سطح سخت، در حالی که مقاومت حرارتی و شیمیایی معمولی محصولات نایلونی را حفظ می کند. مناسب برای استفاده هایی مانند بدنه شیر، محفظه پمپ، اتصالات و کوپلینگ های هیدرولیک و سایر کاربردهایی که به این مجموعه منحصر به فرد از ویژگی ها نیاز دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	شیشه\سرامیک	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب پایداری ابعادی خوب سختی بالا سختی بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	اتصالات محفظه‌ها قطعات پمپ شیرها/قطعات شیر	- - - -	- - - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.59 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	124 MPa	17984.71 psi	ASTM D638
مدول خمشی	10300 MPa	1493891.4 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	69 J/m	1.29 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	216 C°	420.8 F°	ASTM D3418

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.