# Nylene® 826

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Custom Resins Group | **دسته بندی** | Nylon 6 |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

کوپلیمر مبتنی بر نایلون 6 مناسب برای اکستروژن مشترک فیلم دمیده شده و ریخته گری شده، نقطه ذوب پایین تر و کریستالیته کمتر نسبت به نایلون 6، چقرمگی عالی، مقاومت شیمیایی، شفافیت و نفوذپذیری کم اکسیژن. فیلم های ساخته شده با استفاده از Nylene 826 ویژگی های کشش عمیق برتری را نشان می دهند. از آنجا که Nylene 826 با استفاده از یک فرآیند مداوم پلیمریزه می شود، از ثبات خوبی در هر لات برخوردار است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر<br>مقاومت شیمیایی خوب<br>سختی خوب | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | فیلم ریخته‌گری<br>فیلم | -<br>- | -<br>- |
| **روش فرآیند** | فیلم دمیده شده<br>فیلم ریخته‌گری<br>هم‌اکستروژن | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.11 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **ویسکوزیته نسبی** | 75 | - | ASTM D789 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 335 MPa | 48587.73 psi | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D638 |
| | 25.0 MPa | 3625.95 psi | - |
| | 58.0 MPa | 8412.2 psi | - |
| | 55.0 MPa | 7977.09 psi | - |
| **ازدیاد طول کششی** | 340 % | - | ASTM D638 |
| **نفوذپذیری اکسیژن** | 1.5 cm³·mm/m²/atm/24 hr | - | ASTM D3985 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای ذوب پیک** | 195 C° | 383.0 F° | ASTM D789 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای مذاب** | 227 to 260 °C | 440.6 - 500.0 F° | - |
| **دمای دای (قالب خروجی)** | 227 to 260 °C | 440.6 - 500.0 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.