Nylene® NX3055I

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

درجه اکستروژن هسته دار با ویسکوزیته بالا، مناسب برای اکستروژن مشترک فیلم، فیلم ریخته گری و دمیده شده. پایداری و استحکام مذاب عالی، تنظیم سریعتر برای افزایش سرعت خط تولید. مقاومت عالی در برابر گریس، چقرمگی، مقاومت در برابر سایش، و بوهای مواد غذایی را جذب نمی کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاوم در برابر چربی	-	-
	پایداری ذوب بالا	-	-
	ویسکوزیته بالا	-	-
	انتقال بوی پایین	-	-
	هسته‌ای	-	
کاربردها	فیلم ریخته‌گری	-	-
	فیلم	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA رتبه‌بندی نامشخص رتبه نامشخص NSF	- -	- -
روش فرآیند	فیلم دمیده شده فیلم ریخته‌گری هم‌اکستروژن اکستروژن	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.13 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	652 MPa	94564.78 psi	ASTM D882
استحکام کششی	59.6 MPa	8644.26 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	290 %	-	ASTM D882
استحکام پارگی Elmendorf	21.6 kN/m	-	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	216 C°	420.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.