Nylene® NX3322

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

درجه اکستروژن تثبیت شده در برابر حرارت با ویسکوزیته بالا برای اکستروژن مشترک فیلم و فیلم دمیده شده. پایداری مذاب عالی و استحکام مذاب خوب. مقاومت شیمیایی عالی، چقرمگی و مقاومت در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت شیمیایی خوب سختی خوب پایداری حرارتی پایداری ذوب بالا ویسکوزیته بالا	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	فیلم	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده هم‌اکستروژن اکستروژن فیلم	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	652 MPa	94564.78 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	37.8 MPa	5482.44 psi	-
	59.6 MPa	8644.26 psi	-
ازدیاد طول کششی	290 %	-	ASTM D882
استحکام پارگی Elmendorf	21.6 kN/m	-	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	216 C°	420.8 F°	ASTM D3418

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.