Nylene® NX3411

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین نایلون 6 با درجه اکستروژن مناسب برای کاربردهای اکستروژن مشترک فیلم و فیلم دمیده شده. پایداری مذاب عالی و استحکام مذاب خوب. مقاومت عالی در برابر گریس، چقرمگی، مقاومت در برابر سایش، و بوهای مواد غذایی را جذب نمی کند. الزامات مقررات FDA 21 CFR 177.1500 را برای تماس مستقیم با مواد غذایی برآورده می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت ذوب خوب مقاوم در برابر چربی پایداری ذوب بالا تردی فوق‌العاده بالا	- - - - - -	- - - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1500	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده هم‌اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	652 MPa	94564.78 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	37.8 MPa	5482.44 psi	-
	59.6 MPa	8644.26 psi	-
ازدیاد طول کششی	290 %	-	ASTM D882
استحکام پارگی Elmendorf	21.6 kN/m	-	ASTM D789

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.