Nylene® 9110

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 610
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

نایلون 6/10 درجه قالب‌گیری بدون تقویت عمومی. دارای مقاومت حرارتی و شیمیایی ذاتی در نایلون‌ها، در حالی که همچنین دارای جذب رطوبت کاهش یافته مرتبط با نایلون 6/10 است. مناسب برای گیره‌ها، بوشینگ‌ها، بدنه‌ها و سایر استفاده‌هایی که ممکن است جذب رطوبت یک نگرانی باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) مقاومت شیمیایی خوب مقاومت حرارتی بالا جذب رطوبت پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	بوشینگ‌ها عمومی (هدف) محفظه‌ها	- - -	- - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.08 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	62.1 MPa	9006.86 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	70 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2030 MPa	294427.14 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	48 J/m	0.899 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	174 C°	345.2 F°	-
	62.2 C°	143.96 F°	-
دمای ذوب پیک	214 C°	417.2 F°	ASTM D3418

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.