# Nylene® 132 HSL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Custom Resins Group | **دسته بندی** | Nylon 66 |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

رزین قالب گیری نایلون 6/6 تثبیت شده در برابر حرارت و غیر تقویت شده. دارای مقاومت حرارتی و شیمیایی بالای مشخصه مواد نایلون 6/6، همراه با جریان بالا و قالب گیری آسان. مناسب برای انواع کاربردها، مانند گیره ها، بست ها، اهرم ها، بوش ها و سایر مواردی که مقاومت در برابر حرارت، مواد شیمیایی و سایش مورد نیاز است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | تثبیت کننده حرارتی | - | - |
| **ویژگی‌ها** | مقاومت شیمیایی خوب | - | - |
| | قابلیت قالب‌گیری خوب | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر سایش | - | - |
| | پایداری حرارتی | - | - |
| | جریان بالا | - | - |
| | مقاومت حرارتی بالا | - | - |
| **کاربردها** | بوشینگ‌ها | - | - |
| | اتصالات | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.14 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 1.3 % | - | ASTM D955 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 82.7 MPa | 11994.64 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 50 % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 2860 MPa | 414808.68 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 53 J/m | 0.9927 ft·lb/in | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | | - | ASTM D648 |
| | 235 C° | 455.0 F° | - |
| | 90.0 C° | 194.0 F° | - |
| **دمای ذوب پیک** | 254 C° | 489.2 F° | ASTM D3418 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.