Nylene® 134 HSL

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین قالب گیری نایلون 6/6 هسته دار تثبیت شده با حرارت و غیر تقویت شده. دارای مقاومت بالا در برابر حرارت و مواد شیمیایی مشخصه مواد نایلون 6/6، همراه با هسته گذاری برای تنظیم سریعتر قطعه است. مناسب برای انواع کاربردها، مانند گیره ها، بست ها، اهرم ها، بوش ها و سایر مواردی که مقاومت در برابر حرارت، مواد شیمیایی و سایش مورد نیاز است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	پایداری حرارتی	-	-
	هسته‌ای	-	-
کاربردها	بوشینگ‌ها	-	-
	اتصالات	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.14 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.3 %	-	ASTM D955

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	89.6 MPa	12995.4 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	30 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	3250 MPa	471373.5 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	43 J/m	0.8054 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	235 C°	455.0 F°	-
	85.0 C°	185.0 F°	-
دمای ذوب پیک	254 C°	489.2 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.