Nylene® 5130 PT15

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	۳۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nylene 5130 PT15 یک نایلون 6/6 تقویت شده با 30% الیاف شیشه با سایش کم است که از Nylene 5130 PT15 استفاده می کند و یک سطح اصطکاک کم و سایش بسیار کم را فراهم می کند در حالی که استحکام و سفتی بالایی را که از یک ماده تقویت شده با الیاف شیشه مورد نیاز است، حفظ می کند. PT15 5130 برای کاربردهایی مانند بوش ها و یاتاقان ها، صفحات سایش و سایر قطعاتی که به استحکام بالا با حداکثر مقاومت در برابر سایش نیاز است، مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش سختی بالا استحکام بالا اصطکاک پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	بلبرینگ‌ها بوشینگ‌ها	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.51 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	130 MPa	18854.94 psi	ASTM D638
مدول خمشی	8960 MPa	1299540.48 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	69 J/m	1.29 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	254 C°	489.2 F°	ASTM D3418

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.