Nylene® 9633

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 66/6
فیلر	۳۳٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

33% الیاف شیشه تقویت شده PA 6,6/6 درجه قالب‌گیری تزریقی. استحکام و سختی بالای نایلون تقویت شده، کریستالیته کمتری که با نایلون 6,6/6 مرتبط است. مناسب برای دسته‌ها و اهرم‌ها، بدنه‌ها، براکت‌ها و سایر استفاده‌های مشابه. NC-101 نشان‌دهنده رنگ طبیعی UV برای محافظت در برابر UV و UW برای مقاومت در برابر آب و هوا است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 33% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	سختی بالا استحکام بالا	- -	- -
کاربردها	دستگیره‌ها محفظه‌ها	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.39 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.20 %	-	ASTM D955

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	186 MPa	26977.07 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	3.4 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	8960 MPa	1299540.48 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	530 J/m 130 J/m	- 9.93 ft·lb/in 2.43 ft·lb/in	ASTM D256 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	245 C° 207 C°	- 473.0 F° 404.6 F°	ASTM D648 - -
دمای ذوب پیک	255 C°	491.0 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.