Nylene® 9643

تولیدکننده	Custom Resins Group	**دسته بندی**	Nylon 66/6
فیلر	۴۳٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

43% الیاف شیشه تقویت شده PA 6,6/6 درجه قالب‌گیری تزریقی. استحکام و سختی بالای نایلون تقویت شده، کریستالیته کمتری که با نایلون 6,6/6 مرتبط است. مناسب برای دسته‌ها و اهرم‌ها، بدنه‌ها، براکت‌ها و سایر استفاده‌های مشابه. NC-101 نشان‌دهنده رنگ طبیعی UV برای محافظت در برابر UV و UW برای مقاومت در برابر آب و هوا است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 43% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	سختی بالا استحکام بالا	- -	- -
کاربردها	دستگیره‌ها محفظه‌ها	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.46 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.20 %	-	ASTM D955

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	179 MPa	25961.8 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	3.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	9510 MPa	1379311.38 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	100 J/m	1.87 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	230 C°	446.0 F°	-
	220 C°	428.0 F°	-
دمای ذوب پیک	235 C°	455.0 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.