CORFIL® 615

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Adhesive
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیب پرکننده CORFIL® 615 یک ترکیب با چگالی پایین برای استفاده به عنوان ماده پرکننده یا لبه در ساختار ساندویچی هانی‌کامب است. پس از افزودن عامل سخت‌کننده، CORFIL 615 به صورت یک خمیر غلیظ باقی می‌ماند که هنگام قرار گرفتن در ساختار مورد نظر به دلیل وزن خود نمی‌ریزد. این خاصیت تیکسوتروپیک بسیار راحت است زیرا نیاز به قالب‌ها یا سایر دستگاه‌های نگهدارنده در طول دوره سخت شدن را از بین می‌برد. پس از سخت شدن CORFIL 615، می‌تواند دماهای بعدی تا 350°F (177°C) را بدون تبدیل شدن به مایع یا کاهش کارایی خود به عنوان یک ماده ساختاری تحمل کند. سه عامل سخت‌کننده برای سخت کردن ترکیب پرکننده به یک ماده سخت و سفت در دسترس است. اینها عبارتند از: عامل سخت‌کننده "Z" برای سخت کردن در دماهای بالا؛ عامل سخت‌کننده "A" برای سخت کردن در 120°F (49°C)؛ و عامل سخت‌کننده "DTA" برای سخت کردن در دمای محیط.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	چگالی پایین	-	-
	تیکسوتروپیک	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کاربردهای پر کردن	-	-
	قطعات ساختاری	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	قرمز مایل به قهوه‌ای	-	-
اشکال	خمیر	-	-
روش فرآیند	پوتینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.600 g/cm³	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	633 MPa	91809.05 psi	-
استحکام فشاری	41.4 MPa	6004.57 psi	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چرخه پخت	16.0 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.