Cytec VTF261

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Adhesive
فیلر	الیاف کربن؛ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد سطحی VTF261 بر اساس فناوری سطحی آغشته سازی انتخابی '®ZPREG' شرکت Cytec ساخته شده اند و برای استفاده با پیش آغشته های چیدمان سریع سری VTM®260 و مواد ZPREG توصیه می شوند. مواد سطحی VTF261 قادر به دستیابی به پرداخت آرایشی با کیفیت بالا یا سطوح آماده رنگ مستقیم از قالب هستند. مانند تمام مواد سری VTF261، VTM260 می تواند تحت فشار کیسه خلاء در دمای بین 65 درجه سانتیگراد و 120 درجه سانتیگراد (149 درجه فارنهایت و 248 درجه فارنهایت) پخت شود. حداکثر دمای سرویس دهی نهایی 100 درجه سانتیگراد (212 درجه فارنهایت) پس از پخت نهایی است. فرمت های پیش آغشته با پوشش دیفرانسیل برای قطعات نسبتاً نازک که به پرداخت آرایشی واضح نیاز است، توصیه می شود. فرمت های ZPREG برای قطعات بزرگ یا ضخیم که در آن سطوح قابل رنگ آمیزی بدون نقص ممکن است از ابزار استاندارد به دست آید، توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف کربن الیاف شیشه‌ای	- -	- -
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب پخت حرارتی قابل رنگ‌آمیزی	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها کاربردهای پوشش	- -	- -
اشکال	پارچه	-	-
روش فرآیند	فرم‌دهی وکیوم	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.