FM® 300-2

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Adhesive
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FM® 300-2 چسب فیلمی یک نسخه با دمای درمان 250°(121°C) F از چسب فیلمی FM® 300 است که به طور گسترده‌ای توسط Cytec Engineered Materials استفاده می‌شود. این چسب همان عملکرد عالی دماهای بالا، استحکام و خواص تنش/کرنش چسب فیلمی FM 300 را بدون نیاز به چرخه درمان 350°(177°C) F ارائه می‌دهد. علاوه بر این، پنجره پردازش چسب FM 300-2 شامل دماهای تا 300°(149°C) F است که سطح منحصر به فردی از انعطاف‌پذیری را از یک محصول چسب ارائه می‌دهد. چسب FM 300-2 به طور خاص برای کاربردهای هم‌درمانی و چسباندن ثانویه کامپوزیت‌ها توسعه یافته است. از طریق فناوری نوآورانه درمانی، دمای درمان مورد نیاز کاهش می‌یابد و امکان چسباندن ثانویه ساختار در دماهای بسیار پایین‌تر از نقطه انتقال شیشه کامپوزیت را فراهم می‌کند. چسب فیلمی FM 300-2 همچنین کنترل جریان بهینه‌ای را که برای چسباندن کامپوزیت هم‌درمانی مطلوب است، ارائه می‌دهد. در کاربردهای چسباندن فلز، چسب FM 300-2 مقاومت عالی در برابر رطوبت و خوردگی در محیط‌های با رطوبت بالا با کاهش حداقلی در خواص مکانیکی ارائه می‌دهد. برای دستیابی به عملکرد مکانیکی یکنواخت و همچنین حداکثر مقاومت محیطی در چسباندن جزئیات فلزی، استفاده از پرایمر BR® 127 که مانع خوردگی است، توصیه می‌شود. چسب FM 300-2 به صورت فیلم بدون پشتیبانی یا پشتیبانی شده با استفاده از حامل‌های بافتنی و مات تصادفی در دسترس است. نسخه کم‌جریان چسب FM 300-2 برای لایه‌گذاری کامپوزیت، با نام چسب FM 300-2 interleaf نیز موجود است. کاربردهای پیشنهادی: هم‌درمانی و چسباندن ثانویه کامپوزیت‌ها، پردازش تنها در خلاء که در کاربردهای تعمیر رایج است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب مقاومت خوب در برابر خوردگی سختی خوب مقاومت حرارتی بالا مقاوم در برابر رطوبت	- - - - -	- - - - -
کاربردها	چسب‌ها چسباندن	- -	- -
شکل ظاهری	قرمز	-	-
اشکال	فیلم	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.