FM® 350NA

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Adhesive
فیلر	آلومینیوم	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FM® 350NA چسب فیلمی یک چسب ساختاری پر شده با آلومینیوم است که برای دماهای خدماتی بالا طراحی شده است. این چسب به طور خاص برای کاربردهای نازک‌سازی موتور که نیاز به عملکرد مکانیکی مداوم در دمای 350°(177°C) F دارند، توسعه یافته است. گروه محصولات چسب FM 350NA قابلیت‌های چسباندن ساختارهای ساندویچی لانه زنبوری فلزی را بهینه‌سازی می‌کند، به ویژه آنهایی که شامل پوسته فلزی سوراخ‌دار هستند. پرایمرهای BR® 154 و BR® 6750 که مانع خوردگی هستند، برای استفاده با چسب فیلمی FM 350NA در چسباندن جزئیات آلومینیومی توصیه می‌شوند. FM 350NA بر روی یک حامل شیشه‌ای سبک (FM 350NA) یا به صورت فیلم بدون پشتیبانی (FM 350NAU) عرضه می‌شود. هر دو فرم خواص جریان فوق‌العاده‌ای را بدون استفاده از آزبست به عنوان یک ماده غلیظ‌کننده ارائه می‌دهند. چسب FM 350NA، هنگامی که به درستی در دمای 340°(171°C - 185°C) F - 365°F درمان شود، خواص خدماتی چشمگیری را نشان می‌دهد، همانطور که در نتایج آزمایش گزارش شده در جداول پیوست شده نشان داده شده است. کاربردهای پیشنهادی: چسباندن نازک‌سازی موتور، کاربردهای صوتی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	آلومینیوم	-	-
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	جریان خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
کاربردها	مانع صوتی	-	-
	کاربردهای هوافضا	-	-
	چسباندن	-	-
	قطعات ساختاری	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	فیلم	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.