

BR® 623P4

Epoxy	دسته بندی	Cytec Industries .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BR® 623P4 یک ماده اپوکسی تک جزئی است که برای استفاده در پر کردن درج یا لبه سازه های لانه زنبوری طراحی شده است. این ماده به گونه ای فرموله شده است که مزیت ویسکوزیته کم را ارائه می دهد، و آن را به ویژه برای پر کردن دستی اندازه سلول کوچک [1/8 اینچ (3.175 میلی متر)] و مقطع عمیق [< 1 اینچ (< 25.4 میلی متر)] هسته لانه زنبوری و برای کاربردهایی با تجهیزات پمپاژ یا توزیع خودکار مناسب می کند. عمر کارکرد طولانی BR 623P4 در دمای اتاق، نیاز به تمیز کردن لوله کشی تجهیزات پمپاژ با مواد حلال را از بین می برد. چگالی پخت کم (0.70 گرم بر سانتی متر مربع) و عملکرد مکانیکی بالای BR 623P4 امکان ایجاد خواص ویژه عالی در سازه های لانه زنبوری را فراهم می کند. ماهیت تیکسوتروپیک BR 623P4 تضمین می کند که هنگام استفاده برای پر کردن لبه پانل های لانه زنبوری، هیچ گونه افتادگی از ترکیب گلدانی وجود ندارد. کاربردهای پیشنهادی: پر کردن درج یا لبه سازه های لانه زنبوری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	چگالی پایین	-	-
	انتشار دود پایین	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	خود خاموش شونده	-	-
	تیکسوتروپیک	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای هوافضا کاربردهای پر کردن قطعات ساختاری	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FAR 25.853	-	-
شکل ظاهری	زرد	-	-
روش فرآیند	پوتینگ	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 0.750 g/cm ³ 0.650	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام فشاری			
	MPa 42.0	psi 6091.6	-
	MPa 53.0	psi 7687.01	-
	MPa 66.0	psi 9572.51	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.