CYCOM® 5216

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CYCOM® 5216 یک رزین اپوکسی اصلاح شده با پخت 200 - 250 درجه فارنهایت (93 - 121 درجه سانتیگراد) است. محدوده دمای سرویس دهی 67- تا 180 درجه فارنهایت (55- تا 82 درجه سانتیگراد) است. این پیش‌آغشته با فرآیند ذوب گرم تولید می‌شود و عملاً فاقد حلال است. هر سه ماده فیبری - کربن، آرامید و شیشه - به صورت یک‌طرفه، بافته شده و در صورت سفارش ویژه، به صورت رشته‌ای موجود هستند. کاربردهای معمولی شامل تیرها و پوسته‌های روتور است. CYCOM 5216 تقویت شده با فیبر کربن یک گزینه خوب برای سازه ثانویه هواپیما، هواپیماهای تجاری و محصولات هوافضا است. CYCOM 5216 تقویت شده با آرامید در حال حاضر در سازه هلیکوپتر، روتورها و لمینت‌های مقاوم در برابر ضربه کاربرد دارد. CYCOM 5216 تقویت شده با فیبر شیشه در تیغه‌ها و سازه‌های هلیکوپترهای نظامی و تجاری استفاده می‌شود و به طور گسترده برای ناسل موتور استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل اتوکلاو	-	-
	مقاوم در برابر خستگی	-	-
	جریان بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای هوافضا	-	-
	پنل‌های تقویت شده	-	-
	قطعات ساختاری	-	-
اشکال	پارچه	-	-
	الیاف	-	-
	پری‌پرپ یک‌جهته	-	-
روش فرآیند	ذوب داغ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.24 g/cm³	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.