CYCOM® 7714

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین CYCOM® 7714 یک رزین اپوکسی با پخت 250 درجه فارنهایت (121 درجه سانتیگراد) با قابلیت سرویس دهی خشک خوب در دمای 200 درجه فارنهایت (93 درجه سانتیگراد) است. CYCOM 7714 برای فرآوری در اتوکلاو یا قالب گیری فشاری فرموله شده است، اما با موفقیت با کیسه خلاء فرآوری شده است. پارچه بافته شده آرامید و شیشه آغشته به CYCOM 7714، چسبندگی و شکل پذیری عالی را تا 10 روز در دمای اتاق حفظ می کند. پخت استاندارد برای رزین CYCOM 7714 دو ساعت در دمای 250 درجه فارنهایت (121 درجه سانتیگراد) است. برای قابلیت سرویس دهی خشک در دمای 200 درجه فارنهایت (93 درجه سانتیگراد) نیازی به پخت پس از عمل نیست. CYCOM 7714 یک رزین مقاوم در برابر حلال و خود خاموش شونده است که برای استفاده در لایه های ساختاری و پانل های ساندویچی هسته لانه زنبوری برای هواپیما طراحی شده است. پیش آغشته های پارچه آرامید و شیشه در طول لایه چینی به خوبی به ابزار و هسته می چسبند. هنگامی که پخت می شوند، بدون استفاده از چسب، به طور محکم به هسته لانه زنبوری متصل می شوند. CYCOM 7714 می تواند از طریق فرآیند محلول بر روی تمام پارچه ها و روویگ های موجود آغشته شود. با این حال، این رزین عمدتاً بر روی الیاف آرامید و شیشه استفاده می شود. CYCOM 7714 به طور کامل با رزین CYCOM® 7714A قابل پخت است که انعطاف پذیری طراحی قابل توجهی را با توجه به استفاده از لایه های ترکیبی فراهم می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل اتوکلاو	-	-
	چسبندگی خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	خود خاموش شونده	-	-
	مقاوم در برابر حلال	-	-
کاربردها	کاربردهای هوافضا	-	-
	لمینت‌ها	-	-
	پنل‌های تقویت شده	-	-
	قطعات ساختاری	-	-
اشکال	پارچه	-	-
	الیاف	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-
	فرم‌دهی وکیوم	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.