CYCOM® 7714A

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین CYCOM® 7714A یک رزین اپوکسی با پخت 250 درجه فارنهایت (121 درجه سانتیگراد) با قابلیت دمای سرویس دهی مرطوب 160 درجه فارنهایت (71 درجه سانتیگراد) است. CYCOM 7714A برای فرآوری در اتوکلاو فرموله شده است، اما با موفقیت توسط قالب گیری فشاری نیز فرآوری شده است. نوار یک جهته و پارچه بافته شده آغشته به رزین CYCOM 7714A، چسبندگی و شکل پذیری عالی را حداقل به مدت 10 روز در دمای 72 درجه فارنهایت (22 درجه سانتیگراد) حفظ می کند. چرخه پخت استاندارد دو ساعت در دمای 250 درجه فارنهایت (121 درجه سانتیگراد) است. برای قابلیت سرویس دهی مرطوب در دمای 160 درجه فارنهایت (71 درجه سانتیگراد) نیازی به پخت پس از عمل نیست. CYCOM 7714A می تواند از طریق تکنیک های محلول و ذوب گرم بر روی تمام الیاف و پارچه های موجود آغشته شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل اتوکلاو ماده مقاوم در برابر شعله چسبندگی خوب	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای هوافضا لمینت‌ها	- -	- -

اشکال

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پارچه الیاف	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.25 to 1.26 g/cm³	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.