CYCOM® E773

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین های CYCOM® E773/E773FR سیستم های اپوکسی با جریان کنترل شده با پنجره فرآیندی بزرگ هستند. آنها عملکرد عالی در دمای بالا تا دمای سرویس مرطوب 180 درجه فارنهایت (82 درجه سانتیگراد) را نشان می دهند. این سیستم ها دارای حفظ خوب چسبندگی و شکل پذیری تا 20 روز در دمای اتاق در فرم پیش آغشته هستند. می توان از یک پخت شیب دار دو ساعته مستقیم در پرس یا اتوکلاو استفاده کرد. برای دستیابی به دمای سرویس نیازی به پس پخت نیست. کاربردهای پیشنهادی: پره های هلیکوپتر، سایر اجزای ساختاری هواپیما

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل اتوکلاو	-	-
کاربردها	کاربردهای هوافضا قطعات ساختاری	- -	- -
اشکال	پارچه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.28 g/cm³	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3450 MPa	500381.1 psi	-
استحکام کششی	64.1 MPa	9296.94 psi	-
مدول خمشی	3790 MPa	549694.02 psi	-
استحکام خمشی	93.8 MPa	13604.56 psi	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	155 C°	311.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.