EASYPOXY® K-20

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EASYPOXY K-20 یک چسب/درزگیر دو جزئی با کاربرد عمومی است که در دمای اتاق پخت می شود و طیف گسترده ای از سطوح را به هم متصل می کند. EASYPOXY K-20 نسبت به نسبت های اختلاط نسبتاً غیر حساس است. از آنجایی که هیچ حلالی وجود ندارد، هیچ خطر آتش سوزی وجود ندارد. EASYPOXY K-20 پس از پخت غیر سمی است و به طور گسترده برای اتصال، آب بندی و تعمیر فلز، چوب، لاستیک و اکثر پلاستیک ها استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	غیر سمی	-	-
کاربردها	چسب‌ها چسباندن مواد تعمیر چسب‌ها	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	خمیر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.35 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.70 %	-	-
جذب آب	0.40 %	-	-
ویسکوزیته		-	-
	خمیر	-	-
	خمیر	-	-
سختی دورومتر	85	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت قارچی	غیر مغذی	-	-
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 45	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	20 min	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	78 wk	-	-
زمان خروج از قالب		-	-
	1400 min	-	-
	120 min	-	-
استحکام برش همپوشان		-	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	17.2 MPa	2494.65 psi	-
	15.9 MPa	2306.1 psi	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 20.7	psi 3002.29	-
استحکام خمشی	MPa 41.4	psi 6004.57	-
استحکام فشاری	MPa 68.9	psi 9993.12	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رسانندگی گرمایی	W/m/K 0.24	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	4.0E+13 ohms·cm	-	-
ثابت دی‌الکتریک	4.60	-	-
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.012	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.