FM® 355

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FM 355 یک چسب اپوکسی اصلاح شده است که برای به حداکثر رساندن چقرمگی در کاربردهایی که نیاز به عملکرد گرم/مرطوب تا 350 درجه فارنهایت (177 درجه سانتیگراد) دارند، فرموله شده است. این چسب حاوی آزبست یا پرکننده های آلومینیومی نیست که برای کاربردهای شفاف راداری مطلوب است. فیلم چسب FM 355 با یک حامل نایلونی سبک وزن پشتیبانی می شود و در دمای 350 درجه فارنهایت (177 درجه سانتیگراد) در یک ساعت پخت می شود. برای کاربردهای اتصال کامپوزیت، چسب FM 355 چقرمگی عالی و خواص استحکام برشی را ارائه می دهد. این چسب برای هم پخت و همچنین کاربردهای اتصال ثانویه توسعه یافته است. علاوه بر این، چسب FM 355 را می توان با سیستم های کامپوزیتی اپوکسی یا بیسمالیمید (BMI) که نیاز به پس پخت تا 475 درجه فارنهایت (246 درجه سانتیگراد) دارند، هم پخت کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	آبی	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	-
	MPa 6.89	psi 999.31	-
	MPa 5.52	psi 800.61	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.