FM® 377

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FM® 377 چسب فیلمی یک اپوکسی اصلاح شده با دمای درمان 350°F (177°C) است که برای خدمات مداوم در دمای 350°F (177°C) طراحی شده است. چسب فیلمی FM 377 دوام فوق‌العاده‌ای در چسباندن زیرلایه‌های فلزی و غیر فلزی و در هم‌درمانی یا چسباندن ثانویه ساختارهای کامپوزیتی ارائه می‌دهد. چسب FM 377 عملکرد ساختاری عالی از -67°F تا 350°F (-55°C تا 177°C) را نشان می‌دهد. چسب FM 377 به صورت فیلم پشتیبانی شده با حامل بافتنی یا به صورت فیلم بدون پشتیبانی تولید می‌شود. نسخه بدون پشتیبانی می‌تواند به راحتی بر روی هسته لانه زنبوری یا فلز سوراخ‌دار قرار گیرد. کاربردهای پیشنهادی: چسباندن ساختارهای فلزی، غیر فلزی و ساندویچی، هم‌درمانی و چسباندن ثانویه ساختارهای کامپوزیتی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	قطعات ساختاری	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	فیلم	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.