FM® 400NA

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فیلم چسب FM® 400NA نسخه غیر آزبستی FM 400 است و به گونه ای طراحی شده است که عملکردی مشابه FM 400 را در همه زمینه ها ارائه دهد. این فیلم با یک حامل نایلونی سبک وزن عرضه می شود و برای اتصال فلز به فلز و سازه های کامپوزیتی ساندویچی که نیاز به قرار گرفتن در معرض طولانی مدت در دمای 420 درجه فارنهایت (216 درجه سانتیگراد) دارند، طراحی شده است. BR® 400 یک پرایمر اصلاح شده اپوکسی بازدارنده خوردگی است و در صورت استفاده در سازه های آلومینیومی، مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی ایجاد می کند. فیلم چسب FM 400NA همچنین با نتایج عادی به پرایمر BR® 127 متصل می شود. در مواردی که مقاومت در برابر خوردگی مورد نیاز نیست، می توان از فیلم چسب FM 400NA بدون پرایمر استفاده کرد. فیلم چسب FM 400NA را می توان در طیف گسترده ای از نرخ های گرمایش، دماها و فشارها پخت کرد. چرخه پخت توصیه شده، نرخ گرمایش 3 تا 8.5 درجه فارنهایت در دقیقه (1.6 تا 4.7 درجه سانتیگراد در دقیقه) با 60 دقیقه نگهداری در دمای 350 ± 10 درجه فارنهایت (177 ± 5.6 درجه سانتیگراد) و فشار 45 ± 10 psi (0.31 ± 0.07 MPa) است. کاربردهای پیشنهادی: ساختار ساندویچی لانه زنبوری، اتصال فلز به فلز

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر خوردگی	-	-
			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی مقاومت حرارتی بالا	- -	
کاربردها	چسب‌ها چسباندن قطعات ساختاری	- - -	- - -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام خمشی	MPa 6.62	psi 960.15	-
استحکام برشی		-	-
	MPa 26.4	psi 3829.0	-
	MPa 23.4	psi 3393.89	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.