FM® 6604-1

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	MAH-g
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FM® 6604-1 یک چسب فوم دهنده اتصال هسته رزین بیسمالیمید (BMI) اصلاح شده است. دمای پخت آن 350 درجه فارنهایت (177 درجه سانتیگراد) با پخت پسین در دمای 440 درجه سانتیگراد (227 درجه سانتیگراد) است. دمای سرویس دهی آن 67- درجه فارنهایت تا 450 درجه فارنهایت (57- درجه سانتیگراد تا 232 درجه سانتیگراد) با پخت پسین است. کاربردهای پیشنهادی: اتصالات برشی هسته، بستن لبه ها، اتصال درج

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	فوم	-	-
شکل ظاهری	قهوه‌ای	-	-
اشکال	ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.481 g/cm³	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام برشی		-	-
	MPa 6.21	psi 900.69	-
	MPa 4.41	psi 639.62	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.