CONATHANE® CE-1155-35

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CONATHANE CE-1155-35 یک سیستم پوشش پلی یورتان دو جزئی، با کارایی بالا و مبتنی بر حلال برای محافظت از مجموعه های مدار در محیط های نامساعد است. CONATHANE CE 1155 35 با 35٪ مواد جامد عرضه می شود و در درجه اول برای کاربردهای اسپری در نظر گرفته شده است. کاربرد را می توان با غوطه وری انجام داد، با این حال ممکن است دو یا چند لایه برای به دست آوردن ضخامت فیلم توصیه شده 1.5 تا 2 میل مورد نیاز باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر قارچ	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر شوک حرارتی	-	-
	پایدار هیدرولیتیکی	-	-
	مقاوم در برابر حلال	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	قطعات الکتریکی	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	MIL I-46058C	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	کهربا شفاف/شفاف	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	 0.928 g/cm³ 1.05 g/cm³	- - -	- - -
محتوای جامد	 30 % 37 %	- - -	- - -
ویسکوزیته	 20 mPa·s 30 mPa·s	- 20.0 cP 30.0 cP	Brookfield - -

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکست دی‌الکتریک	V	-	-
نقطه اشتعال	 13 C° 32 C°	- 55.4 F° 89.6 F°	- - -
مقاومت ویژه سطحی	5.7E+14 ohms	-	-
مقاومت ویژه حجمی	1.2E+16 ohms·cm	-	-
ثابت دی‌الکتریک	3.42	-	-
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.016	-	-
مقاومت عایقی	ohms	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مقاومت قارچی	غیر مغذی	-	ASTM G21
مقاومت در برابر رطوبت	6.1E+10 ohms	-	-
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -
زمان کاربری (Pot Life)	480 min to 600	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	65 wk	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	25.0 cP	-	-
زمان خروج از قالب	7200 min to 10000 180 min	- - -	- - -

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.