CONATHANE® CE-1175

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CONATHANE CE-1175 یک پوشش محافظ پلی یورتان تک جزئی بر پایه آب است که الزامات MIL-I-46058-C Type UR را برآورده می کند. CONATHANE CE-1175 برای کاربردهای لایه نازک بر روی قطعات و مدارهای چاپی طراحی شده است. این به طور خاص برای ارائه حداکثر مقاومت در برابر رطوبت و پایداری هیدرولیتی توسعه یافته است، در حالی که انعطاف پذیری عالی را برای جلوگیری از شکستگی قطعات شکننده در طول چرخه حرارتی حفظ می کند. فیلم های سخت شده چسبندگی عالی به لمینت های فنلی و اپوکسی شیشه ای حتی در شرایط نامساعد محیطی را حفظ می کنند. یک رنگ ردیاب برای کمک به بازرسی زیر نور فرابنفش گنجانده شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل تطبیق	-	-
	مقاوم در برابر رطوبت	-	-
	مقاومت در برابر حلال	-	-
	مقاومت خوب در برابر شوک حرارتی	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	پایداری هیدرولیز	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اجزای الکتریکی کاربرد پوشش	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	MIL I-46058C	-	-
شکل ظاهری	کهربا شفاف کهربایی	- -	- -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.10 g/cm³	-	-
محتوای جامد	32 %	-	-
ویسکوزیته	mPa·s	-	Brookfield
سختی مدادی	2H	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نقطه جوش	100 °C	212.0 °F	-

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر شعله	خود خاموش شونده	-	-
مقاومت عایقی	1.5E+14 ohms	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضد قارچ	غیر مغذی	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 65	-	-
نامشخص		-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 34.5	psi 5003.81	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.