CONATHANE® EN-3010

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CONATHANE EN-3010 یک سیستم پلی یورتان دو جزئی پرشده است که برای کاربردهای فناوری نصب سطحی (SMT) فرموله شده است. CONATHANE EN-3010 توسط آزمایشگاه های Underwriters آزمایش شده است تا با RoHS سازگار باشد و مطابق با UL 94V-0 شناخته شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پر شده	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	کهربا سیاه	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	1.30 g/cm³	-	-
	1.60 g/cm³	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	70	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	5.79 MPa	839.77 psi	-
استحکام کششی	7.27 MPa	1054.43 psi	-
ازدیاد طول کششی	170 %	-	-
استحکام پارگی	19.8 kN/m	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رسانندگی گرمایی	0.41 W/m/K	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	6.2E+15 ohms	-	-
مقاومت ویژه حجمی	1.5E+14 ohms·cm	-	-
استحکام دی‌الکتریک	27 kV/mm	-	-
ثابت دی‌الکتریک	6.29	-	-
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.064	-	-
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 40	- - -	- - -
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 5000	-	-
جمع‌شدگی خطی	% 13	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.