VTM® 264-1

تولیدکننده	Cytec Industries Inc.	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	الیاف آرامید؛ الیاف کربن؛ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سیستم‌های رزینی VTM264-1 و VTM264S-1 ماتریس‌های رزین اپوکسی سخت شده با دمای پخت 65 تا 120 درجه سانتیگراد (149 تا 248 درجه فارنهایت) هستند که به طور خاص برای پردازش کیسه خلاء در آون برای ساختارهای بزرگ توسعه یافته‌اند. این رزین‌ها به ویژه برای بازارهای دریایی و صنعتی مناسب هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف آرامید الیاف کربن الیاف شیشه‌ای	- - -	- - -
ویژگی‌ها	سختی خوب پخت حرارتی مقاومت حرارتی بالا	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای صنعتی کاربردهای دریایی ابزارسازی	- - -	- - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پارچه	-	
روش فرآیند	فرم‌دهی وکیوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای		-	-
	83.0 to 88.0 °C	181.4 - 190.4 F°	-
	114 to 120 °C	237.2 - 248.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.