D-MEC SCR701

تولیدکننده	.D-MEC Ltd	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: استفاده عمومی، مقاوم در برابر رطوبت. لیزر: Ar/حالت جامد. پس‌پخت: نیازی نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) مقاوم در برابر رطوبت	- -	- -
کاربردها	عمومی (هدف)	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.13 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	340 mPa·s	340.0 cP	-
سختی دورومتر	87	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
قرارگیری بحرانی (Critical Exposure)	33.0 mJ/cm²	-	-
عمق نفوذ	191.0 µm	7.52 mil	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3300 MPa	478625.4 psi	-
استحکام کششی	75.0 MPa	10877.85 psi	-
ازدیاد طول کششی	6.0 %	-	-
مدول خمشی	3100 MPa	449617.8 psi	-
استحکام خمشی	104 MPa	15083.95 psi	-
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	25 to 27 J/m	0.4682 - 0.5057 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	53.0 C°	127.4 F°	-
دمای انتقال شیشه‌ای	82.0 C°	179.6 F°	DMA

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.