D-MEC SCR735

تولیدکننده	.D-MEC Ltd	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: مقاومت حرارتی بالا، استحکام بالا. لیزر: حالت جامد. پس‌پخت: نیازی نیست / یا حرارت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب مقاومت حرارتی بالا	- -	- -
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.13 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	470 mPa·s	470.0 cP	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
قرارگیری بحرانی (Critical Exposure)	23.0 mJ/cm²	-	-
عمق نفوذ	160.0 µm	6.3 mil	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی		-	-
	2720 MPa	394503.36 psi	-
	2510 MPa	364045.38 psi	-
استحکام کششی		-	-
	67.0 MPa	9717.55 psi	-
	45.0 MPa	6526.71 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	-
	6.0 %	-	-
	6.8 %	-	-
مدول خمشی		-	-
	2570 MPa	372747.66 psi	-
	2530 MPa	366946.14 psi	-
استحکام خمشی		-	-
	97.0 MPa	14068.69 psi	-
	83.0 MPa	12038.15 psi	-
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف		-	-
	34 to 39 J/m	0.6368 - 0.7305 ft·lb/in	-
	29 to 33 J/m	0.5432 - 0.6181 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
		-	-
	C° 85.0	F° 185.0	-
	C° 48.0	F° 118.4	-
دمای انتقال شیشه‌ای		-	-
	C° 90.0	F° 194.0	-
	C° 110	F° 230.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.