# D-MEC SCR740

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .D-MEC Ltd | **دسته بندی** | Epoxy |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ویژگی‌ها: مقاومت حرارتی فوق‌العاده بالا. لیزر: حالت جامد. پس‌پخت: حرارت.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت حرارتی بالا | - | - |
| **اشکال** | مایع | - | - |
| **روش فرآیند** | چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.13 g/cm³ | - | - |
| **ویسکوزیته** | 430 mPa·s | 430.0 cP | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **قرارگیری بحرانی (Critical Exposure)** | 16.0 mJ/cm² | - | - |
| **عمق نفوذ** | 120.0 µm | 4.72 mil | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 3000 MPa | 435114.0 psi | - |
| **استحکام کششی** | 62.0 MPa | 8992.36 psi | - |
| **ازدیاد طول کششی** | 3.0 % | - | - |
| **مدول خمشی** | 2800 MPa | 406106.4 psi | - |
| **استحکام خمشی** | 110 MPa | 15954.18 psi | - |
| **مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف** | 29 J/m | 0.5432 ft·lb/in | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 100 C° | 212.0 F° | - |
| **دمای انتقال شیشه‌ای** | 135 C° | 275.0 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.